



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04ЖЗЖ1.ОС02.Н00053

Срок действия с 10.07.2019

по 09.07.2022

№ 0010612

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ регистрационный номер РОСС RU.04ЖЗЖ1.ОС.02
ООО "Центр сертификации "ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА" (орган по сертификации продукции и услуг)
Россия, 660001, г. Красноярск, ул. Ленина, 221А, оф. 324, тел. 8 (391) 209-85-36, тел/факс 8 (391) 206-97-10. E-mail: cs-qa@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ

Песчано-гравийная смесь для строительных работ по ГОСТ 23735-2014.
Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД2):

08.12.12.160

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 23735-2014

код ТН ВЭД ЕАЭС:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное предприятие «ГРАВЕЛИТ» (ООО ДСП «ГРАВЕЛИТ»). ОГРН 1022401532779. Адрес: Россия, 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Городокская, 11. Адрес производства: Россия, 662622, Красноярский край, Минусинский район, п. Зелёный Бор.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное предприятие «ГРАВЕЛИТ» (ООО ДСП «ГРАВЕЛИТ»). ОГРН 1022401532779. Адрес: Россия, 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Городокская, 11.

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 0709-001-2019 от 09.07.2019, выданного Испытательной лабораторией Общество с ограниченной ответственностью «Экспертное бюро», рег. № РОСС RU.04ЖЗЖ1.ИЛ.01; протокола идентификации № 00053 от 03.06.2019; акта проверки состояния производства № 00053 от 03.06.2019.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации За.

Ежегодный инспекционный контроль - не позднее 09.07.2020, не позднее 09.07.2021.

Решения по результатам инспекционного контроля являются неотъемлемой частью сертификата.


Без ежегодного Решения о подтверждении сертификат соответствия считать недействительным.



Руководитель органа

М.П.

Эксперт


подпись

подпись

О.С. Петровская

инициалы, фамилия

В.В. Власов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Испытательная лаборатория ООО «Экспертное бюро»

Россия, 660118, г. Красноярск, ул. Северное шоссе, 23д
рег. № РОСС RU.04ЖЗЖ1.ИЛ.01 от 03.04.2016 до 03.04.2021

Протокол испытаний № 0709-001-2019 от 09 июля 2019 года

Наименование образца:	Смесь песчано-гравийная для строительных работ фракции 0-70 мм
Заказчик:	ООО ДСП «ГРАВЕЛИТ». Адрес: Россия, 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Городокская, 11.
Изготовитель продукции:	ООО ДСП «ГРАВЕЛИТ». Адрес: Россия, 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Городокская, 11. Адрес производства: Россия, 662622, Красноярский край, Минусинский район, п. Зелёный Бор.
Акт отбора проб:	00053 от 03.06.2019
Характеристика партии:	-
Время и дата поступления образца в лабораторию:	04.06.2019 10:00
Вид испытаний	Сертификационные испытания
НД, на соответствие которого проводились исследования:	ГОСТ 23735-2014

Результаты испытаний:

№ пп	Измеряемый показатель, ед. изм.	НД на метод испытаний	Нормативное значение	Результат испытаний
1	Содержание гравия в смеси, %	ГОСТ 23735-2014 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88	от 10 до 90	78,1
2	Наибольшая крупность зерен гравия, мм		Не менее 10 и не более 150	80
3	Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц, %		Не более 5	0,9
4	Содержание глины в комках, %		Не более 1	0
5	Насыпная плотность (в сухом состоянии), т/м³		-	2,07
6	Наличие засоряющих включений		Не допускается	отсутствует
Гравий, входящий в состав смеси				
7	Зерновой состав: - полный остаток на сите, % - Dmax - 2Dmax	ГОСТ 23735-2014 ГОСТ 8267-93	0-15 0	10,3 0
8	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) формы, % по массе		Не более 35	14,0
9	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе		Не более 5	0,3
10	Содержание глины в комках, % по массе		Не более 1	0
11	Дробимость - потеря массы, % - марка по дробимости		До 8 включ. 1000	4,4 1000
12	Истираемость в полочном барабане - потеря массы, % - марка по истираемости		До 20 включ. И1	7,8 И1
13	Содержание зерен слабых пород, %		Не более 10	0
14	Морозостойкость: насыщение в растворе сернокислого натрия – высушивание - число циклов - потеря массы, % - марка по морозостойкости		15 Не более 3 F200	15 3,0 F200

Руководитель ИЛ

Н.В. Краснова



Перепечатка и копирование настоящего протокола только с разрешения ИЛ ООО «Экспертное бюро».
Результаты испытаний относятся к представленному образцу.